Produkt	Festkörper [%]	MFT [°C]	pH-Wert	Einsatzgebiete
ESACOTE® PU 13	34.0-36.0	~5	8.0-10.0	ESACOTE® PU 13 ist eine anionische Acrylat-Polyurethan-Copolymer-Dispersion mit niedrigem VOC-Gehalt auf Basis von Polyetherdiolen und kann als Bindemittel für klare und pigmentierte Möbel- und Parkettbeschichtungen verwendet werden.
ESACOTE® PU 147	34.0-36.0	~0	7.5-8.5	ESACOTE® PU 147 ist eine anionische aliphatische Copolymerdispersion auf Basis von Polyetherpolyurethan und Acrylsäureestern. ESACOTE® PU 147 kann als Bindemittel für klare und pigmentierte Beschichtungen verwendet werden und bietet hervorragenden Verlauf, Härte, hohen Glanz, hohe mechanische und chemische Beständigkeit und gute Elastizität auf flexiblen Substraten.
ESACOTE® PU 148	34.0-36.0	~0	7.0-9.0	ESACOTE® PU 148 ist eine anionische aliphatische Copolymerdispersion auf Basis von Polyetherpolyurethan und Acrylsäureestern. ESACOTE® PU 148 kann als Bindemittel für klare und pigmentierte Beschichtungen verwendet werden und bietet hervorragenden Verlauf, gute Härteentwicklung, hohe Glanz- und Farbbeständigkeit, mechanische und chemische Beständigkeit, gute Elastizität auf flexiblen Substraten und gute Oberflächenaufnahme.
ESACOTE® PU 400/N	30.0-32.0	~5	7.0-9.0	ESACOTE® PU 400/N ist eine anionische aliphatische Copolymer-Dispersion auf Basis von Polycarbonat-Polyurethan und Acrylat und kann als Bindemittel für Metall- und Holzbeschichtungen verwendet werden.
ESACOTE® PU 2416	37.0-39.0	~45	7.0-9.0	ESACOTE® PU 2416 ist eine lösemittelfreie anionische wässrige Dispersion eines aliphatischen Acrylat-Urethan-Copolymers auf Basis von Polycarbonatdiolen und kann als vielseitiges Bindemittel eingesetzt werden, wenn chemische Beständigkeit, geringe Wasseraufnahme, gute Haftung, hoher Glanz und hohe Abriebfestigkeit gefordert sind.
ESACOTE® UA 7023	34.0-36.0	~60	7.0-9.0	ESACOTE® UA 7023 ist eine lösemittelfreie anionische wässrige Dispersion eines aliphatischen Acrylat-Urethan-Copolymers auf Basis von Polycarbonatdiolen und kann als vielseitiges Bindemittel eingesetzt werden, wenn chemische Beständigkeit, geringe Wasseraufnahme, gute Haftung, hoher Glanz und hohe Abriebfestigkeit gefordert sind.
ESACOTE® UA 8029	38.0-40.0	~42	7.0-9.0	ESACOTE® UA 8029 ist eine lösemittelfreie, anionische Copolymer-Dispersion auf Basis von Polyetherpolyurethan und Acrylsäureestern und kann als Bindemittel für klare und pigmentierte Beschichtungen verwendet werden, die einen hervorragenden Verlauf, eine gute Härteentwicklung sowie mechanische und chemische Beständigkeit bieten.

Produkt	Festkörper [%]	MFT [°C]	pH-Wert	Einsatzgebiete
ESACOTE® UA 8048	34.0-36.0	~50	7.0-9.0	ESACOTE® UA 8048 ist eine lösemittelfreie anionische aliphatische Copolymerdispersion auf Basis von Polyetherpolyurethan und Acrylsäureestern. ESACOTE® UA 8048 kann als Bindemittel für klare und pigmentierte Beschichtungen verwendet werden und bietet hervorragenden Verlauf, gute Härteentwicklung, hohe Glanz- und Farbbeständigkeit, mechanische und chemische Beständigkeit, gute Elastizität auf flexiblen Substraten und gute Oberflächenaufnahme.

[1] Typische Werte, nicht für Spezifikationszwecke