Produkte	Durchschnittl Partikel- größe [µm]	. Polymer	Effektive Dichte [g/cm³	Feststoffgehal ] [%]	t Lösemittel- beständigkeit
F-30E	30 - 60	VC/AN-Copolymer	0,020 - 0,030	9 - 13	•
F-50E	40 - 60	Acrylnitril-Copolymer	0,020 - 0,040	11 - 16	• •
F-65E	40 - 60	Acrylnitril-Copolymer	0,020 - 0,030	9 - 13	••

Lösemittelbeständigkeit: gering: • mittel: •• gut geeignet: •••